



# STEICO ZELL

**OPRINDELSE:** Polen  
**TRÆSORT:** Nåletræ



**BESKRIVELSE:** Træfiber isolering til indblæsning. På loft og i væg, gulv samt tagkonstruktioner.

## TEKNISKE DATA:

Pakkestørrelse	15 kg / Pakke 21 pakker / palle
Forbrug	Åben udlægning: 32 -38 kg / m <sup>3</sup> Lukkede rum: 35 – 45 kg /m <sup>3</sup>
Brandklasse (EN 13501-1)	E
Nominal værdi for varmeledsevne λd(W/(m*K))	0,038
Vanddampdiffusionsmodstand u	1 - 2
Specifik varmekapacitet c (J/(kg*K))	2,100
Kontinuerlig strømningsmodstand ((hPa*s)/02)	≥5
Affaldskategori	030105/170201, bortskaffes som træ og træmateriale

## MINDSTE DENSITET-TABEL

Densitet	[kg/m <sup>3</sup> ]		
≤ 16 cm	32	35	35
≤ 22 cm			
≤ 28 cm			
≤ 34 cm			
≤ 40 cm			

Forudsætningen for at undgå sætning af isoleringsmaterialet er at den indblæste mængde følger densitet-tabellen såvel som den ensartede fordeling af STEICO zell i fagene / felterne.

Ved præfabrikerede bygningsdele og efterfølgende transport skal der yderligere indblæses 7 kg / m<sup>3</sup> materiale. For at opfylde de høje kvalitetsstandarder, er det vigtigt at kontrollere de indblæste fag / felter på byggepladsen.